



PROGLAZE SSG

SELLADOR PARA VIDRIADO ESTRUCTURAL

DESCRIPCIÓN:

Proglaze SSG es un sellador de silicona de un componente, de módulo alto y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidrio. Proglaze SSG proporciona alta capacidad de desempeño, así como un curado excepcionalmente rápido.

APLICACIONES:

Proglaze SSG está diseñado para cumplir con las exigentes necesidades de desempeño de los vidrios estructurales y protectores. Ya sea una fachada tipo 'curtainwall' unificada fabricada en la planta o un proyecto de vidrio en campo, Proglaze SSG ofrece un curado completo rápido y excepcional resistencia a la tracción para cumplir con los códigos de edificación más exigentes.

- Vidriado estructural de 2 o 4 lados
- Probado en resistencia al impacto y a huracanes, incluido el protocolo de Miami/Dade
- Probado en atenuación de explosión de bomba
- Anclaje estructural de silicona en aplicaciones de reconversión de película de seguridad (Blast Film)
- Cordón tipo tapa, talón o puntera. Todos los diseños de vidrio estructural y protector deben ser revisados por los Servicios Técnicos de Tremco

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Cumple con las normas ASTM C920 Tipo S, Grado NS, Uso NT, G, A y O, CAN/CGSB-19.13-M87, Especificación Federal de los EE. UU. TT-S-00230C (COM-NBS) Clase A, Tipo II, y especificación Federal de los EE. UU. TT-S-001543A (COM-NBS) Clase A.

Color: Negro

Propiedades	Método de Ensayo	Resultado
Velocidad de extrusión		33 segundos
Tiempo de desaparición de la pegajosidad	ASTM C-679	10 – 15 minutos
Ablandamiento	ASTM C-639	Ninguno
Tiempo de trabajado	Formación de piel	5 – 10 minutos
Dureza (Shore A)	ASTM C-611	40
Resistencia a la tracción a elongación máxima	ASTM D-412	350 psi
Elongación máxima	ASTM D-412	380%
Resistencia al desgarramiento	ASTM D-624	67 lb/pulg.
Fuerza de adherencia	ASTM C-794	
Aluminio y Vidrio		60 lb/pulg.

INSTRUCCIONES DE USO

Diseño de juntas:

Los métodos completos de diseño y aplicación de juntas están a su disposición en su Representante Local Tremco o en el Servicio Técnico de Tremco.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



PROGLAZE SSG

SELLADOR PARA VIDRIADO ESTRUCTURAL

Preparación de superficies:

Los sustratos de todo proyecto de vidrio estructural con silicona deben enviarse a los Servicios Técnicos de Tremco para las pruebas de adherencia y compatibilidad antes de comenzar con el vidrioado. La preparación de las superficies (método de limpieza, e imprimación si fuera necesario) para cada proyecto de vidrioado estructural se recomendará en base a sustratos de muestra de lotes de producción suministrados por el cliente, y en base a pruebas de laboratorio realizadas por Tremco.

Las interfaces de las juntas deben estar limpias, secas y libres de todo material extraño antes de la aplicación del sellador. Los metales, vidrio y otras superficies no porosas deben limpiarse por frotación con una toalla limpia humedecida en un solvente, seguida de inmediato por un secado con una toalla limpia y libre de pelusa antes de que se evapore el solvente (método de los 2 trapos). El solvente preferido es alcohol isopropílico (IPA).

Observe todas las precauciones de la etiqueta durante el manejo del solvente. Se recomienda una aplicación de prueba del solvente para asegurarse de que no haya reacciones desfavorables con los sustratos.

Trabajado y limpieza: Se recomienda realizar el trabajado inmediatamente después de la aplicación para asegurar un contacto firme e íntimo con la interfaz de la junta. Se prefiere el trabajado en seco. La limpieza se puede realizar con solventes como alcohol isopropílico (IPA) o metiletilcetona (MEK), mientras el sellador permanezca en el estado no curado.

Respaldo de juntas

Cinta interruptora de adherencia: Se prefieren como respaldo de juntas las varillas de respaldo de polietileno de celda cerrada, para controlar la profundidad del cordón de sellador. Allí donde la profundidad de la junta impida el uso de respaldo, debe instalarse una cinta de polietileno con respaldo adhesivo para impedir la adherencia de tres lados. El respaldo de la junta debe estar seco en el momento de la aplicación del sellador.

Todas las aplicaciones estructurales deben utilizar espaciadores compatibles con silicona que hayan sido aprobados por el Servicio Técnico de Tremco.

Aplicación:

Proglaze SSG se aplica fácilmente con equipos de calafateo convencionales. Llene la junta por completo y realice el trabajado. Con 23.9 °C (75 °F) y una humedad relativa de 50%, el tiempo de trabajado registrado es de 7 minutos

DOSIFICACIÓN/ RENDIMIENTO

- Consulte a su asesor técnico.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 mL (1/12 de galón), salchichas de 600 mL (20 onzas), baldes de 17.1L (4.5 galones) y tambores de 189.3 L (50 galones) Baldes de 7.6L (2 galones)

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de doce (12) meses.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



PROGLAZE SSG

SELLADOR PARA VIDRIADO ESTRUCTURAL

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No lo aplique sobre superficies húmedas o contaminadas.
- Utilícelo con ventilación adecuada.
- No está destinado para la inmersión continua en agua
- Tremco garantiza que sus Selladores se encuentran libres de defectos en materiales. Sin embargo, la garantía no se hace efectiva por apariencia o color del producto. Puesto que el método y las condiciones en el sitio de aplicación están fuera de nuestro control y que pueden afectar el desempeño, respecto de los Selladores, Tremco no otorga otra garantía, expresa o implícita, incluyendo las garantías de COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. Cuando se estime conveniente, la única obligación de Tremco será reemplazar o reembolsar el monto total de la compra del Sellador, una vez que se haya demostrado el defecto. Tremco no se hace responsable de ninguna pérdida o daño.
- Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del producto

Sellador para vidrioado estructural
PROGLAZE SSG

FT.P.C.CO.236 Revisión 03

Fecha última modificación: 03.2015

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com