



# TREMCO SPECTREM® 2

SELLADOR DE SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO

## DESCRIPCIÓN:

Spectrem 2 es un sellador de silicona de alto rendimiento de un componente, de módulo medio y curado neutro, ideal para una amplia variedad de aplicaciones de vidriado y calafateo perimetral.

## APLICACIONES:

- Vidriado estructural de dos lados
- Sellos perimetrales y climáticos
- Cordones tipo tapa, talón y puntera
- Juntas de fachadas tipo 'curtainwall' o de ventanas

Spectrem 2 puede utilizarse sobre sustratos como aluminio, vidrio, acero, metal pintado, plástico, piedra, hormigón y ladrillo. Spectrem 2 exhibe adherencia sin imprimación en los materiales de construcción más comunes.

Spectrem 2 actúa también como adhesivo, utilizado en conjunto con Spectrem Simple Seal™. Simple Seal se utiliza como sellador puente, tanto en construcciones nuevas como en trabajos de restauración. (Para conocer más sobre este producto, consulte la hoja de datos de Simple Seal).

Todas las aplicaciones de vidriado estructural deben ser revisadas y aprobadas por el Servicio Técnico de Tremco antes de la aplicación de Spectrem 2.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Cumple con las normas ASTM C920 Tipo S, Grado NS, Clase 50, Uso NT, M, G, A y O, CAN/CGSB-19.13-M87, Especificación Federal de los EE. UU. TT-S-001543A (COM-NBS) Clase A y Especificación Federal de los EE. UU. TT-S-00230C (COM-NBS) Clase A, Tipo II. Black Spectrem 2 cumple completamente con AAMA 802.3-92 (Tipos I y II), 805.2-94 (Grupo C) y 808.3-92.

Propiedades del producto suministrado	Método de Prueba	Valor típico
Tiempo de la desaparición de la pegajosidad	ASTM C-679	20 - 40 minutos
Ablandamiento	ASTM D-2202	0 - 0.1mm (0 - 0,03")
Tiempo de Trabajo	Formación de piel	7 - 15 minutos
Una vez curado, después de 14 días a 25°C (77°F) y una humedad relativa de 50%		
Dureza (Shore A)	ASTM C-661	37 - 40
Resistencia a la tracción a la elongación máxima	ASTM D-412	1.52 - 1.59 MPa
Elongación	ASTM D-412	235 - 260%
Resistencia a la tracción a la elongación al 100%	ASTM C-1135	0.62 - 0.69 MPa (90 -100 psi)
Resistencia al desgarramiento	ASTM D-624	6.14 - 7.02 kN/m (35 -40 pli)
Fuerza de adherencia aluminio, vidrio	ASTM C-794	2.81 - 3.86 kN/m (16-22 pli)
Movimiento cíclico	ASTM C-719	± 50%

La información precedente se publica como información general únicamente. Las propiedades y características de desempeño indicadas son valores aproximados y no forman parte de la especificación del producto.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
 Tel: +(562) 266 66 500  
 Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
 www.productoscave.com



# TREMCO SPECTREM® 2

SELLADOR DE SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO

## INSTRUCCIONES DE USO

### Diseño de juntas

Puede utilizarse en cualquier junta diseñada de acuerdo con las prácticas aceptadas de arquitectura o ingeniería. El ancho de la junta debe ser igual a 4 veces el movimiento esperado, pero no menor de 6.4 mm (1/4").

### Dimensiones de las juntas

Para juntas de 6.4 mm (1/4") a 12.7 mm (1/2") de ancho, la profundidad debe ser igual al ancho (relación ancho/profundidad igual a 1). Las juntas de 12.7 mm (1/2") de ancho y mayores deben tener una profundidad de 12.7 mm (1/2"). El tamaño mínimo de la junta es 6.4 mm x 6.4 mm (1/4" x 1/4").

### Preparación de superficies

Para lograr una buena adherencia, la interfaz de la junta debe estar en buen estado, limpia y seca. Según sean los sustratos, la interfaz de la junta puede requerir un cepillado bien a fondo con cepillo de alambre, esmerilado, arenado, lavado con solvente y/o imprimación.

### Trabajado y limpieza

Se recomienda realizar el trabajado inmediatamente después de la aplicación para asegurar un contacto firme e íntimo con la interfaz de la junta. Se prefiere el trabajado en seco. La limpieza se puede realizar con solventes como xileno, tolueno o metiletilcetona (MEK), mientras el sellador permanezca en el estado no curado.

### Respaldo de juntas

#### Cinta interruptora de adherencia

Se prefieren como respaldo de juntas las varillas de respaldo de polietileno de celda cerrada, para controlar la profundidad del cordón de sellador. Allí donde la profundidad de la junta impida el uso de respaldo, debe instalarse una cinta de polietileno con respaldo adhesivo para impedir la adherencia de tres lados. El respaldo de la junta debe estar seco en el momento de la aplicación del sellador.

### Aplicación

Spectrem 2 se aplica fácilmente con equipos de calafateo convencionales. Llene la junta por completo y realice el trabajado. A 23.9 °C (75 °F) y una humedad relativa de 50%, normalmente se forma una 'piel' durable en menos de 10 minutos. Para obtener instrucciones de aplicación completas visite [tremcosealants.com](http://tremcosealants.com)

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Consulte a su asesor técnico-comercial.

## PRESENTACIÓN

Cartuchos de 300 mL (1/12 de galón), salchichas de 600 mL (20 onzas), baldes de 7.6 L (2 galones) y 17.1 L (4.5 galones), y Tambores de 208.2 L (55 galones).



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# TREMCO SPECTREM® 2

SELLADOR DE SILICONA DE ALTO RENDIMIENTO

Piedra de aluminio, aluminio anodizado, negro, bronce, gris, piedra caliza, hueso, blanco premoldeado, blanco, transparente y bronce claro.

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales sellados en un lugar fresco, seco y protegidos de la intemperie.
- Vida útil en esas condiciones: Doce (12) meses

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No lo aplique en superficies húmedas o contaminadas.
- Utilícelo con ventilación adecuada.
- Las siliconas transparentes no se recomiendan para aplicaciones de vidrio estructural.
- No está destinado para la inmersión continua en agua.
- Consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de su manipulación y cuando sea necesario.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

Tremco Spectrem 2  
Sellador de Silicona

FT.PC.CO.62 Revisión 03

Fecha última modificación: 03.2015



EUCLID GROUP

Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.

Tel: +(562) 266 66 500

Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581

[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)