



CAVE LISTO

MORTERO REFORZADO CON FIBRAS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA

DESCRIPCIÓN:

CAVE LISTO es un mortero monocomponente, formulado en base a cementos especiales, arenas silíceas de granulometría controlada, fibras monofilares de polipropileno y aditivos químicos, diseñado para la reparación de estructuras de hormigón y albañilería, en aplicaciones horizontales, verticales y sobre cabeza.

APLICACIONES:

Para restauración de:

- Hormigón nuevo o antiguo
- Albañilería
- Enlucidos

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- Apariencia: Polvo de color gris, de consistencia plástica.

Resistencia a la compresión, NCh158.of67 (R a/p = 0,206)	
1 día	Mín 50 kgf/cm ²
7 días	Mín 220 kgf/cm ²
28 días	Mín 310 kgf/cm ²

- No requiere de promotores ni puentes de adherencia.
- Producto de fácil aplicación
- Trabajabilidad controlada

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

- Eliminar todo el hormigón dañado hasta dejar una base sólida y sana. Los bordes del área a reparar deben acabar en ángulo recto.
- En caso de haber enfierraduras expuestas, eliminar el óxido suelto de éstas. Aplicar en ellas una imprimación protectora e inhibidora de corrosión.

Preparación de CAVE LISTO:

- Mezclar con agua potable hasta obtener una consistencia pastosa. Se recomienda utilizar entre 19,6% y 21,6% de agua en relación del peso de CAVE LISTO.
- La utilización de CAVE ACRYL en el agua de amasado mejora aún más las propiedades de adherencia y trabajabilidad de CAVE LISTO.

Aplicación:

- Humedecer la superficie a reparar, de forma de obtener una estructura saturada superficialmente seca.
- Aplicar CAVE LISTO presionándolo firmemente hasta que quede colocado en el lugar deseado compactándolo con espátula o llana.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.
Tel: +(562) 266 66 500
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581
www.productoscave.com



CAVE LISTO

MORTERO REFORZADO CON FIBRAS PARA REPARACIÓN DE HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA

- La aplicación debe efectuarse en capas no mayores de 25 mm de espesor. Evite sobre-trabajar el producto.
- Los tiempos de fraguado y endurecimiento varían en función de las condiciones ambientales.

Curado:

- En ambientes muy calurosos, es recomendable una vez fraguado, curar la reparación por medio de una lluvia fina (spray) durante las próximas horas.
- No es aconsejable utilizar aditivos de curado.

DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- 1 saco de CAVE LISTO rinde aproximadamente 10 litros.

PRESENTACIÓN

- Saco de 20 kg

VIDA ÚTIL / ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados, en una bodega fresca y seca, sobre un entablado de madera separado unos 10 cm sobre el piso.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de 12 meses.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No agregar productos ajenos a la formulación original.
- No re amasar el producto sobrante
- Previamente a la utilización del producto infórmese de los riesgos y manipulación en la Hoja de Seguridad del producto.

ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com

